



CFF Plus

1-komp. snabbtorkande ytskydd

Produktbeskrivning

CFF Plus är en snabbtorkande vattenburen och luktfri, transparent, slitstark 1-komp. lack.

På många golvytor ett gång- och körbart alternativ till 2-komp. vattenburen epoxilack, men som oklasad produkt ett bättre miljöval.

- Luktsvag och ej brandfarlig.
- Ej märkningspliktig produkt.
- God kemikalieresistens
- Ingen UV-gulning.
- Diffusionsöppen
- Finns med matt och blank yta

Användningsområde

För golv i industri, lantbruk och offentlig miljö utsatta för måttligt till tufft slitage.

Ska ej användas i våtutrymmen med konstant stående vatten.

Underlag + Förarbeten

Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget hinder. Även på trä, gips mm. Underlaget skall vara fritt från löst sittande material cementhud, damm, olja, fett mm. Underlaget behöver inte vara torrt - men ej stående vatten. Betongytor diamantslipas och dammsuges noga. Ev. skador och fogar repareras.

Applicering

CFF Plus appliceras tunt med lågtrycksspruta, roller och pensel. Spädning med vatten efter behov - max 20%. 2-3 tunna skikt rekommenderas. Låt torka till

gåbarhet mellan varje skikt.

Temperaturen på underlaget bör överstiga +10° C. Rengöring sker i ljummet vatten omedelbart efter användning.

Torkning

CFF Plus lufttorkar. Ett skikt på ca 100 micron är gångbart inom ca 2 tim. i rumstemperatur. Tänk på att golv är kalla normalt och att full torkning inte sker över natten utan räkna med att vara särskilt rädd om golvet under första veckan. Stillastående fordon bör undvikas under denna tiden.

Förvaring

- Förvaras torrt och frostfritt.
- Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.

Åtgång

Materialåtgång ca 0,1 kg/m²/skikt.

Förpackning

10 kg

Övriga data

Spädning:	Max 20% vatten
Lägsta arb.temp.	+ 10° C
Gångbar/fogbar:	0,5- 2 tim
Viskositet:	DIN 4 Cup 28 sek
Torrhalt:	Ca 40%
Glans:	Blank och matt
Rengöring:	Vatten

ANVÄNDAR- OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT!

Dessa anvisningar och informationer är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning, utifrån våra egna erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för slutresultatet. Eventuellt ansvar begränsas till produktens kostnad.

Vid tvekan eller oklarhet gör eget test före användning i större skala. I och med utgivandet av detta faktabladet är all tidigare information om denna produkt inte längre gällande.