



CFF Trim

Flexibel golvbeläggning 2-4 mm

Produktbeskrivning

CFF Trim är en högflexibel avjämningsmassa för ytrenovering av nötta och spruckna betongytor, för asfalt-, klinker-, stål- och träytor. Utmärkande är produktens mycket goda vidhäftningsförmåga till olika underlag, den flexibla egenskapen och slitstyrka jämte komfortkänsla redan i tunna skikt 1-2 mm. CFF Trim är en 2-komp. självtjämnande polymer-cement.

- Fri från migrerande tillsatser - ingen lukt.
- Cement är den enda märkningspliktiga råvaran.
- Högflexibel polymercement.
- Enastående vidhäftning.
- Mycket god nötningsbeständighet.
- Kan appliceras på de flesta underlag.
- Bygger enbart 2-4 mm

Användningsområde

För användning på truckgångar, verkstadsytor, offentlig miljö, butiksytor, P-hus, garage, skolor, sjukhus, inom- som utomhus mm. CFF Trim ytskyddas efter behov.

Underlag + Förarbeten

Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget hinder. Asfalt, keramiska plattor, gips, trä- och stål/aluminiumytor. Underlaget skall vara fritt från löst sittande material cementhud, damm, olja, fett mm.

Underlaget behöver inte vara torrt - men ej stående vatten. Betongytor diamantslipas och dammsuges noga. Icke sugande underlag primeras 1 gg CFF Trim. Sugande betongunderlag primeras i 2 skikt. Första skiktet spädes 1:1 och andra skiktet påföres oförtunnat för att om möjligt eliminera luftporer. Låt torka till gåbarhet. På asfaltsgolv och andra mjuka underlag kan eventuellt sprickor uppstå men detta bör ej påverka vidhäftningen.

Blandning + Applicering

CFF Trim består av Bas/vätska och Härdare/pulver som skall blandas noga i rätt proportion. Satsa pulver pö om pö i vätska - inte tvärtom! Sammanblanda till *klumpfri* blandning i minst 3 minuter med snabbgående mixer 500-700 rpm. Låt blandningen mogna 1-2 minuter. Förbruka blandningen inom 10 minuter vid 20° C.

Påföres med slät- eller tandad spackel till önskad tjocklek - använd piggroller vid behov.

Vid hög värme i lokalen > 25° C: Applicera i tunna skikt ca 1 mm/skikt. Undvik direkt solljus, arbeta kvällstid. Temperatur på alla underlag 10-25° C. Rengöring sker i ljummet vatten före härdning.

**Härdning**

CFF Trim lufttorkar. Temperatur och fuktighet, drag, vind etc. påverkar således. Ju lägre temperatur och ju högre fuktighet desto längre tid tar det för produkten att torka och vice versa.

Beroende på tjocklek härdar CFF Trim mellan 3-10 timmar vid 15° C och ca 70% RF.

Förvaring

- Förvaras torrt och frostfritt.
- Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.

Åtgång

Materialåtgång ca 1,6 kg/m²/mm

Förpackning

Komp A (vätska) 8,33 kg

Komp B (pulver) 25 kg

Övriga data

Vidhäftning till betong:	> 0,8 N/mm ²
Vidhäftning till asfalt:	> 0,8 N/mm ²
Spricköverbryggande:	> 0,5 mm
Töjning/Shore A:	> 5%
Vattenabsorption:	0,017 DIN 52615
Ånggenomgångsmotstånd:	2,62 Sd (m) DIN 52615

ANVÄNDAR- OCH MILJÖVÄNLIG PRODUKT!

Dessa anvisningar och informationer är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning, utifrån våra egna erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för slutresultatet. Eventuellt ansvar begränsas till produktens kostnad. Vid tvekan eller oklarhet gör eget test före användning i större skala. I och med utgivandet av detta faktabladet är all tidigare information om denna produkt inte längre gällande.